

INTOC-04N

MÔ TẢ

INTOC-04N là sản phẩm chống thấm thuận, nghịch cho tầng hầm, hồ bơi, hồ chứa nước với độ bền vượt trội, chất lượng cải thiện hơn rất nhiều so với **INTOC-04**

INTOC-04N với thành phần chính là xi măng chiết xuất, silicat cải tiến, thạch anh cải tiến và các phụ gia kháng nước. Sau pha chế tạo dạng lỏng màu trắng sữa gốc nước dùng pha chung với xi măng khi sử dụng

ƯU ĐIỂM INTOC-04N

- **INTOC-04N** không độc hại, sử dụng được cho hồ nước uống, không cháy nổ với tính năng kép vừa ngăn nước vừa kháng nước

Tỷ trọng: 1.05 kg / lít

Độ pH: 8 - 10

***INTOC-04N** chống thấm các vị trí bị rò rỉ nước có áp*

ỨNG DỤNG INTOC-04N

- Chống thấm thuận và ngược cho tầng hầm, hồ bơi, sân thượng, tường đứng...hoặc những nơi có áp lực nước lớn.

- Chống thấm cho sàn vệ sinh, sân thượng, chống thấm ngược cho tường đứng, vách tầng hầm, hồ thang máy...

*Cần xử lý thoát nước cục bộ bằng cách đặt ống dẫn trước khi chống thấm bằng **INTOC-04N***

THI CÔNG INTOC-04N

- Vệ sinh sạch sẽ bề mặt, tạo ẩm bằng nước sạch cho tới khi bề mặt bão hòa nước; Những vị trí thấm nước có áp cần xác định tâm của vị trí thấm và đặt ống cục bộ để dẫn nước trước khi tiến hành thi công chống thấm;

- Lắc đều, kỹ **INTOC-04N** và pha trộn với nước sạch và xi măng theo tỷ lệ: **01 kg INTOC-04N + 03 kg Nước sạch + 08 kg xi măng** tạo thành vữa "**Hồ dầu chống thấm**" vừa đủ dẻo sệt

- **Đối với tường bê tông:** Tô phủ lớp hồ dầu chống thấm dày khoảng 4 mm lên bề mặt bê tông. Chờ cho lớp hồ dầu chống thấm vừa ráo mặt, phủ nhẹ nhàng lớp vữa bảo vệ mác 75# hoặc 100# dày khoảng 10 mm lên trên mà không làm bong dạt lớp hồ dầu chống thấm phía dưới;

- **Đối với sàn bê tông:** Tô phủ lớp hồ dầu chống thấm (hơi đặc hơn so với tường đứng) lên bề mặt bê tông dày khoảng 4 mm, chờ lớp này vừa ráo mặt, nhẹ nhàng phủ lớp vữa bảo vệ mác 75# hoặc 100# dày khoảng 10 mm lên trên;

ĐỊNH MỨC

- Trung bình **1 kg INTOC-04 / khoảng 2 m²**

*Định mức pha trộn: 1 kg **INTOC-04N** + 3 kg nước sạch + 8 kg xi măng bảo quản*

Đóng gói:

- Đóng gói: 1 kg / 5 kg / 20 kg (can nhựa)

Bảo quản:

- Bảo quản nơi khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp, tránh xa nguồn nhiệt, nguồn lửa

Hạn sử dụng:

- 24 tháng khi chưa mở nắp

Xem thêm: [**INTOC-04 Super Chống thấm thuận và nghịch cho bề mặt bê tông**](#)

LIÊN HỆ BÁO GIÁ – MUA HÀNG

AN TIẾN HƯNG HÀ NỘI

Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy

Hà Nội 100000

Việt Nam

Điện thoại: [+84911660066](tel:+84911660066)

Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG HỒ CHÍ MINH

68 Tam Bình, Tam Phú, Thủ Đức

Hồ Chí Minh

Việt Nam

Điện thoại: [+84911660066](tel:+84911660066)