

INTOC-04 Super

CÔNG DỤNG INTOC-04 Super

INTOC-04 Super – Chống thấm thuận và nghịch cho bề mặt bê tông(hoặc vữa) vách tầng hầm, sàn sân thượng, sàn vệ sinh, sê nô, hồ nước, bê tông cầu đường,...

Đối với công trình cũ : chống thấm ngược cho tường đứng và hầu hết các trường hợp sân thượng sê nô,... mà không cần đục lớp bề mặt lên.

MÔ TẢ TÍNH CHẤT

Dạng lỏng, màu trắng xám, gốc nước, hệ xi-măng.

THÀNH PHẦN CHÍNH

Silicat cải tiến, bột thạch anh cải tiến, acrylic, phụ gia kháng nước.

TIÊU CHUẨN : TC 01-08 / CTY.TTT – TP.HCM

ĐỘC TỐ : KHÔNG CHỨA CHẤT ĐỘC HẠI, SỬ DỤNG ĐƯỢC CHO HỒ NƯỚC UỐNG.

ĐỘ PH : 8-10

TỶ TRỌNG : 1.05kg/lít

KHẢ NĂNG CHÁY : Dung môi nước – không cháy nổ.

HẠN SỬ DỤNG : 24 tháng(chưa mở nắp).

ĐÓNG GÓI : 5kg/thùng , 20kg/thùng (Bao Bì Nhựa/thùng)

BẢO QUẢN : NƠI KHÔ MÁT.

CÁCH DÙNG INTOC-04 Super

A. CHUẨN BỊ :

- + Cần phải ngăn chặn các dòng nước chảy hoặc rò rỉ.
- + Đối với vách đứng, cần trám bít các lỗ rỗng bề mặt trước khi chống thấm.
- + Vệ sinh sạch sẽ bề mặt. Trước khi chống thấm, bề mặt phải khô ráo.

B. THI CÔNG INTOC-04 Super

- +Lắc đều trước khi dùng.
 - + Dùng máy phun (hoặc con lăn, cọ quét) từ từ phun đều INTOC-04 Super (nguyên chất) lên bề mặt cần chống thấm cho đến khi chất chống thấm thẩm thấu vào bê tông.
 - + Chờ bề mặt khô thì phun tiếp lần nữa.
 - +Phun tổng cộng 2-3 lần sao cho đạt mật độ : 1Kg INTOC-04 SUPER/ khoảng 2m² (tùy theo độ hút của vật liệu).
 - +Phải chờ ít nhất 24 tiếng (khi lớp chống thấm đã khô và trở nên kháng nước) trước khi thực hiện tô vữa hoàn thiện (nếu cần).
-

Chú ý :

1. Trường hợp chống thấm nghịch : Chờ đến khi chống thấm INTOC-04 Super đã khô (sau ít nhất 24 giờ trở lên), tô lớp hồ dầu mỏng khoảng 01mm lên bề mặt bê tông, ngay sau đó tô phủ lớp vữa hồ M.75 hoặc M.100 dày ít nhất 20mm lên trên (Lưu ý

rằng : nước không thể thấm qua nhưng do lớp chống thấm trong suốt nên vẫn có thể thấy vết ẩm nếu không tô lớp vữa nói trên).

2. Đối với bề mặt luôn ẩm ướt :

Ta chống thấm theo quy trình INTOC-04 (xem thông tin sản phẩm INTOC-04)

LIÊN HỆ BÁO GIÁ – MUA HÀNG

AN TIẾN HƯNG HÀ NỘI

Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy

Hà Nội 100000

Việt Nam

Điện thoại: [+84911660066](tel:+84911660066)

Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG HỒ CHÍ MINH

68 Tam Bình, Tam Phú, Thủ Đức

Hồ Chí Minh

Việt Nam

Điện thoại: [+84911660066](tel:+84911660066)