

1. TỔNG QUAN

“KOREMIX” là sơn chống thấm pha trộn với xi măng sử dụng cho tường xi măng, bê tông, sàn và sân thượng.

- a. Tính năng:
 - Chống thấm nước tốt
 - Chống kiềm hóa
 - Bám dính tốt
 - Dễ thi công
- b. Công dụng: Là sơn chống thấm nước.

2. ĐẶC TÍNH

- a. Hoàn thiện và màu sắc: Mờ, màu trắng (nếu pha với xi măng trắng) hoặc xám (nếu pha với xi măng thường).
- b. Thời gian khô: Khô bề mặt 1 giờ (30°C).
- c. Thể tích rắn: Khoảng 45%.
- d. Độ bao phủ: 8-9 m²/Kg/Lớp (Tùy thuộc vào điều kiện thi công).
- e. Tỷ trọng: Trắng, khoảng 1.15 ~ 1.25
- f. Điểm chớp cháy: Không dễ cháy.

3. HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- a. Chuẩn bị bề mặt:
 - * Bê tông và tường vữa mới: Loại bỏ giấy dán, bụi và các tạp chất khác trên bề mặt cần sơn bằng chổi, cọ hoặc giấy nhám.
 - * Sơn lại tường cũ: Loại bỏ màng sơn cũ và các tạp chất khác khỏi bề mặt cần sơn, tất cả các khu vực bị nứt phải được trét lại trước khi sơn.
- b. Hệ thống sơn đề nghị: 2 -3 lớp.
- c. Điều kiện thi công: Bề mặt phải sạch và khô hoàn toàn. Không thi công khi độ ẩm cao hơn 85%. Nhiệt độ bề mặt cần sơn phải trên 10°C để tránh xảy ra ngưng tụ.
- d. Cách pha trộn: * Tỷ lệ pha trộn: 0.5 Kg Nước : 1 Kg Xi măng : 1 Kg chống thấm



Koremix.

- * Trộn xi măng vào nước khuấy đều cho đến khi hết vón cục, thêm chống thấm Koremix và khuấy đều trước khi sử dụng.
- * Sử dụng hỗn hợp trong vòng 2 giờ sau khi pha trộn để tránh hỗn hợp bị đông kết.

- e. Phương pháp thi công: Cọ, con lăn.
f. Thời gian chuyển tiếp Tối thiểu: 6-8 giờ ở 30°C.
g. Đóng gói 5Kg, 20Kg

4. LƯU Ý

- Bề mặt sơn sẽ bị nứt nếu thi công ở nhiệt độ dưới 10°C/50°F. Tránh pha loãng quá nhiều vì có thể làm khác màu, bề mặt bị xấu và tính năng sản phẩm không đảm bảo.
- Bảo quản sơn ở điều kiện tốt trong thời gian vận chuyển và lưu trữ.
- Khi sơn phủ lên bề mặt có lớp sơn cũ hoặc bề mặt đã xử lý bột trét phải kiểm tra độ bám dính trước khi thi công.
- Phải sử dụng sơn lót trên bề mặt không phẳng như một lớp cơ sở để tránh sai lệch màu do bề mặt sơn phủ không đều.
- Đậy kín khi không sử dụng. Bảo quản xa tầm tay trẻ em.
- Để biết thêm thông tin về sản phẩm hoặc Tài liệu An toàn hóa chất vui lòng tham khảo trên trang web (www.kccvietnam.com) hoặc gọi điện thoại cho bộ phận kỹ thuật khách hàng.

✘ Ngày ban hành 03/2020.

CÔNG TY TNHH KCC VIỆT NAM

Đường số 1, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3514 678

Fax: 0251 3514 684