

BestCleaner FA021

Hợp chất ăn mòn bề mặt bê tông

Feb. 2016 Version

PHỤ GIA & HÓA CHẤT XÂY DỰNG BESTMIX CONSTRUCTION CHEMICALS & ADMIXTURES
PHU GIA XÂY DỰNG - HÓA CHẤT - HÓA CHẤT CHỐNG THẤM - VỮA MẶT - HỖI KHÖNG CỐ NGÓT - HỀN SẮM - KẾT NỐI - TRÁM BỊ - BƯA CHỮA - BẢO VỆ - HOÀN THIÊN - CEMENT AD - CONCRETE ADMIXTURE - WATERPROOFING - GROUTING - FLOORING - POINTING - SEALING - ASPARING - PROTECTING - FINISHING

Mô tả:

- BestCleaner FA021 là chất ăn mòn bề mặt bê tông, vữa tô, các chất kết dính có nguồn gốc xi măng, đá vôi, dùng để tạo nhám bề mặt, tăng khả năng liên kết bề mặt đối với nhiều loại vật liệu kết dính.
- BestCleaner FA021 có nguồn gốc từ Amino Chloride biến tính có khả năng ăn mòn và phá hủy các mối liên kết gốc vô cơ như xi măng, đá vôi...

Ứng dụng:

- Dùng tạo nhám bề mặt bê tông cũ, tăng khả năng liên kết với lớp bê tông mới.
- Dùng làm chất tẩy rửa, vệ sinh bề mặt bê tông cũ đã bị cacbonate hoá lâu ngày.
- Dùng làm nhám bề mặt các loại vật liệu có nguồn gốc vô cơ trong các sản phẩm mỹ nghệ, trang trí nội thất.

Ưu điểm:

- Sử dụng dễ dàng, đơn giản.
- Hiệu quả cao khi so sánh với các biện pháp truyền thống khác.
- Độ nhám bề mặt đồng nhất và dễ điều chỉnh theo ý muốn.

Kiểm nghiệm:

- Các kết quả thí nghiệm được thực hiện theo điều kiện khí hậu Việt Nam.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:**Dạng tồn tại:**

Dung dịch lỏng.

Màu sắc:

Không màu, trong suốt.

Khối lượng riêng:

1.05 ± 0.02 kg/lít.

Điều kiện bảo quản:

Khô ráo, thoáng mát, tránh xa tầm với trẻ em.

pH:

6.5 ± 0.2

Hàm lượng chloride:

Không

Thời gian bảo quản:

Tối thiểu 24 tháng.

Đóng gói:

5; 25; 200 L/Thùng.

Định mức sử dụng:

Phụ thuộc vào tình trạng và mức độ Cacbonate hoá bề mặt.
Thông thường: $1.5 - 2.5$ m²/Lít

BESTMIX CORPORATION**HEAD OFFICE:**

Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tân Uyên IP,
Tân Uyên Town, Bình Dương Province.
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Fax: (027) 4365 3992 Web: bestmix.vn

HCMC OFFICE 1:

378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Fax: (028) 3810 7998

HCMC OFFICE 2:

23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Fax: (028) 3899 0340

DANANG OFFICE:

478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City.
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Fax: (023) 6371 5499

HANOI OFFICE:

02 Biet Thu 5 Str., Linh Dam Pen.,
Hoang Liet, Thanh Xuan, Hanoi.
Tel: (024) 3200 8234 - 3200 8235
Fax: (024) 3200 8235

Biện pháp thi công:

- Dùng cọ quét, ru-lô hoặc vòi phun phân bố đều sản phẩm BestCleaner FA021 lên bề mặt khu vực cần xử lý nhám hoặc can phá hủy.
- BestCleaner FA021 sẽ phá hủy có chọn lọc các liên kết bên trên bề mặt và phá hủy lớp Cacbonat hóa bề mặt có thể rửa trôi bằng nước thông thường.
- Quá trình ăn mòn sẽ kết thúc khi bề mặt không còn thấy xuất hiện bọt khí (sủi bọt).
- Sau khi phá hủy lớp bề mặt ngoài cùng của lớp bê tông, dùng vòi nước và bàn chà sắt rửa sạch lớp vật liệu đã bị phá hủy để lộ ra bề mặt nhám sẵn sùi theo ý muốn.

Vệ sinh, an toàn:

- Sản phẩm có tính ăn mòn axit nhẹ với da, nên đeo găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ khi tiếp xúc với sản phẩm.
- Thi công sản phẩm nơi thông thoáng, tránh tiếp xúc trực tiếp với da.
- Không nên đổ sản phẩm dư thừa bừa bãi, phải đổ đúng nơi quy định nhằm đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường địa phương và tránh những sự phá hủy các cấu trúc khác ngoài ý muốn.
- Khi sản phẩm văng vào mắt, da, mũi, miệng nên rửa sạch bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.

Miễn trừ:

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.

BESTMIX CORPORATION**HEAD OFFICE:**

Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tân Uyên IP,
Tân Uyên Town, Bình Dương Province.
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Fax: (027) 4365 3992 Web: bestmix.vn

HCMC OFFICE 1:

378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Fax: (028) 3810 7998

HCMC OFFICE 2:

23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Fax: (028) 3899 0340

DANANG OFFICE:

478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City.
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Fax: (023) 6371 5499

HANOI OFFICE:

02 Biet Thu 5 Str., Linh Dam Pen.,
Hoang Liet, Thanh Xuan, Hanoi.
Tel: (024) 3200 8234 - 3200 8235
Fax: (024) 3200 8235