



BestClean RR112

Dec. 2018 Version

Chất tẩy rỉ thép

PHỤ GIA BÊ TÔNG, XI MĂNG, HÓA CHẤT CHỐNG THAM, VỮA RỖT RỖT KHÔNG CO NGÓT - NỀN SÀN - KẾT NỐI - TRÁM BÍT - SỬA CHỮA - BẢO VỆ - HOÀN THIÊM, ★ CEMENT AD - CONCRETE ADMIXTURE - WATERPROOFING - GROUTING - FLOORING - BONDING - SEALING - REPAIRING - PROTECTING - FINISHING

Mô tả: BestClean RR112 là chất tẩy rỉ thép chuyên dụng trong xây dựng, có chức năng tẩy sạch các lớp rỉ sắt thép từ mức độ vừa đến nặng

Ứng dụng:

- Dùng tẩy rửa sắt thép bị rỉ do để lâu ngày, thép chờ ở các công trình.
- Tẩy rỉ sét hình thành do sắt thép tiếp xúc với hơi ẩm, nước, thép rỉ ở các công trình gần biển.
- Dùng để làm sạch các bề mặt thép, kim loại và các vật liệu, dụng cụ chế tạo từ thép (khuôn đúc, ván khuôn thép, ...)

Ưu điểm:

- Khả năng tẩy rỉ thép đến cấp độ C (rỉ vảy) theo TCVN 8790:2011.
- Một thành phần, dễ sử dụng, hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình thi công.
- Không làm ảnh hưởng tới cường độ bám dính giữa bê tông hoặc các vật liệu mới lên thép.
- Không gây ăn mòn thép.

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Dạng tồn tại: Chất lỏng nhớt màu nâu nhạt.

Đóng gói: Can 5 lít, 25 lít; phuy 210 lít

Điều kiện bảo quản: Để nơi thoáng mát, khô ráo.

Thời gian bảo quản: Tối thiểu 24 tháng.

Định mức sử dụng: 1 lít sản phẩm cho 8 – 12 m² sắt thép trong một lần quét (tùy theo điều kiện bề mặt và mức độ rỉ của thép).
Đối với thép bị rỉ nặng cần quét tối thiểu 2 lớp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Tỷ trọng: 1.25 ± 0.02 kg/lít (ở 25°C)

Độ pH: < 3 (ở 25°C)

Thời gian khô mặt: 1 giờ

Thời gian khô hoàn toàn: 3 giờ

Khả năng tẩy rỉ: Cấp C theo TCVN 8790:2011

BESTMIX CORPORATION

HEAD OFFICE:

Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tan Uyen IP,
Tan Uyen Town, Binh Duong Province.
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Fax: (027) 4365 3992 Web:bestmix.vn

HCMC OFFICE 1:

378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Fax: (028) 3810 7998

HCMC OFFICE 2:

23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Fax: (028) 3899 0340

DANANG OFFICE:

478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City.
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Fax: (023) 6371 5499

HANOI OFFICE:

02 Biet Thu 5 Str., Linh Dam Pen.,
Hoang Liet, Thanh Xuan, Hanoi.
Tel: (024) 3200 8234 - 3200 8235
Fax: (024) 3200 8235

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**Vệ sinh bề mặt:**

Vệ sinh thép sơ bộ nếu bề mặt thép dính bẩn, dầu mỡ và các lớp rỉ nặng để bong tróc nếu có.

Thi công:

Dùng chổi quét, bình phun xịt lên bề mặt cần xử lý, hoặc có thể ngâm trực tiếp sắt thép vào sản phẩm từ 15 - 30 phút. Lớp sau thi công cách lớp trước từ 5 - 20 phút.

Sau 3 giờ kể từ khi thi công có thể tiến hành xịt rửa lại bề mặt bằng nước sạch và đổ bê tông hoặc sử dụng thép như bình thường.

Lưu ý:

Lắc đều sản phẩm trước khi sử dụng.

Nên thi công trong điều kiện khô ráo, tránh tiếp xúc với nước. Không được pha loãng sản phẩm với nước.

Trong quá trình thi công nếu bề mặt thép bị tiếp xúc với nước thì sẽ sinh ra các hạt màu trắng bám lên thép nhưng điều đó không gây ảnh hưởng đến tính chất của thép.

Vệ sinh, an toàn:

Vệ sinh thiết bị và dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi thi công.

Sản phẩm có thể gây dị ứng đối với da mẫn cảm khi tiếp xúc lâu. Nên mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ khi sử dụng sản phẩm. Trong trường hợp bị rơi vào mắt, mũi, miệng, ... nên rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.

Miễn trừ:

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm

BESTMIX CORPORATION**HEAD OFFICE:**

Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tan Uyen IP,
Tan Uyen Town, Binh Duong Province.
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Fax: (027) 4365 3992 Web:bestmix.vn

HCMC OFFICE 1:

378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Fax: (028) 3810 7998

HCMC OFFICE 2:

23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Fax: (028) 3899 0340

DANANG OFFICE:

478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City.
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Fax: (023) 6371 5499

HANOI OFFICE:

02 Biet Thu 5 Str., Linh Dam Pen.,
Hoang Liet, Thanh Xuan, Hanoi.
Tel: (024) 3200 8234 - 3200 8235
Fax: (024) 3200 8235