

## VICTA-PU

Sơn chống thấm gốc Polyurethane

## TÍNH NĂNG MÔ TẢ SẢN PHẨM

- VICTA-PU là loại sơn chống thấm dạng lỏng, 1 thành phần gốc polyurethane.
- VICTA-PU có khả năng đàn hồi cao và chống thấm cho nhiều loại kết cấu khác nhau.
- VICTA-PU sau khi phủ lên bề mặt đối tượng cần chống thấm, nó sẽ tạo ra lớp màng kín có tác dụng ngăn cản sự thấm thấu của nước.



## PHẠM VI ỨNG DỤNG

- Bể chứa nước, ống dẫn nước, ống xi phông hoặc các cấu trúc chứa nước khác;
- Tầng hầm, cống thoát nước, sàn khu vệ sinh, khu dùng nước ...
- Bê tông đầm lăn, bê tông ứng suất trước, bê tông đúc sẵn, tường tiếp xúc với nước, bề mặt gạch – đá xây, bề mặt trát vữa xi măng hoàn thiện;
- Sàn mái sân thượng.



Địa Chỉ: 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội



Điện thoại: 024 3755 7967



Website: <http://tdbm.vn>



Email: [ibst.tdbm@gmail.com](mailto:ibst.tdbm@gmail.com)

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- ✔ VICTA-PU liên kết tốt với nhiều loại vật liệu như: bê tông, nhựa, kim loại, ...
- ✔ VICTA-PU bám dính tốt trên bề mặt ẩm (không đọng nước) giúp việc thi công dễ dàng và nhanh chóng.
- ✔ VICTA-PU rất mềm dẻo nên có khả năng chống thấm các vết nứt rộng đến 0,2 mm.
- ✔ VICTA-PU có thể thi công bằng lu hay dùng chổi sơn quét.
- ✔ VICTA-PU không có tính độc hại nên có thể sử dụng cho bề nước sinh hoạt.

Số TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Mức chất lượng	Phương pháp thử
1	Dạng sản phẩm	-	Lỏng	Ngoại quan
2	Màu sắc	-	Ghi xám	Ngoại quan
3	Khối lượng thể tích	Kg/lít	1,05 - 1,10	-
4	Độ xuyên nước sau 48 giờ	-	Không xuyên	-
5	Độ cứng Shore A	-	≥ 40	ASTM D2240
6	Cường độ chịu kéo	MPa	≥ 2,0	ASTM D412
7	Độ giãn dài khi đứt	%	≥ 550	ASTM D412
8	Độ bám dính với bê tông	MPa	≥ 1,0	ASTM D4541

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- ✔ Vệ sinh toàn bộ thiết bị, dụng cụ làm việc bằng nước sạch.
- ✔ Bảo vệ lớp màng phủ VICTA-PU khỏi các tác động có thể gây hư hỏng trong quá trình thi công xây dựng.
- ✔ Sức khỏe: Sản phẩm có tính nên có thể gây ra sự kích thích da đối với những người có da nhạy cảm.
- ✔ Đeo găng tay và khẩu trang trong khi tiếp xúc với sản phẩm.
- ✔ Khả năng cháy nổ: Victa PU không có khả năng cháy nổ

## ĐÓNG GÓI

- ✔ VICTA-PU được đóng gói trong thùng sắt có khối lượng tịnh: 20 kg.
- ✔ VICTA-PU lưu giữ được 6 tháng khi chưa mở nắp và được bảo quản nơi khô ráo.