

# VIN – TSP01

## VỮA TỰ SAN PHẪNG GÓC XI MĂNG



### MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG

VIN-TSP01 được sử dụng để làm phẳng và ngăn ẩm cho các sàn bê tông, bê tông cốt thép mới hoặc cũ để thi công các lớp tiếp theo như sơn Epoxy, sơn Polyurethane, lát sàn gỗ....;

Để tạo lớp cách ẩm, và làm phẳng cho các sàn bê tông mới, cũ để thi công các công đoạn tiếp theo như sơn Epoxy, lát sàn gỗ...

### ƯU ĐIỂM

Tạo độ phẳng, nhẵn

Cách ẩm, chống thấm

Khả năng tự san tuyệt hảo

Vữa có cường độ cao, không nứt, không rỗ, bọt khí

Độ bám dính cao

Thi công được lớp mỏng từ 2-10mm

Tính thẩm mỹ cao

Thi công được bằng bơm

Kinh tế

### ĐẶC TÍNH

Hình dạng: Dạng bột màu xám - Tỷ trọng: Khoảng 1.9-2,0 kg/lít

Chiều dày thi công: 2-10mm - Thời gian khô: 2-3h

Thời gian thi công: <45 phút

Cường độ nén ở 28 ngày:  $\geq 30\text{MPa}$  TCVN 3121: 2003

Cường độ uốn:  $\geq 3\text{MPa}$  theo ASTM C-348

Lượng nước dùng: 20 - 24%

### CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt phải sạch, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác..

# VIN – TSP01

## VỮA TỰ SAN PHẪNG GÓC XI MĂNG



### TRỘN

VIN-TSP01 có thể trộn bằng máy trộn thích hợp. Để có được độ sệt có khả năng chảy lỏng, sử dụng máy khuấy có gắn cánh trộn thích hợp. Dùng máy trộn vừa để trộn với khối lượng lớn. Lượng dùng nước từ 20-24%, không dùng quá lượng nước này. Thời gian trộn khoảng 8 phút với trộn tay và 5 phút khi trộn bằng máy, đến khi được hỗn hợp đồng nhất.

### THI CÔNG

B1: Thi công lớp tạo dính sử dụng phụ gia kết nối VIN-LATEX kết hợp với xi măng theo tỷ lệ: Latex:

B2: Bề mặt phải được chuẩn bị tốt. Không dính bẩn và bão hòa với nước ít nhất 3 - 4 giờ trước khi thi công. Không để nước đọng lại. Sử dụng bàn chải răng cưa để gạt vữa, sau đó dùng lu gai để khử khí bề mặt. Nhờ khả năng tự san phẳng VIN-TSP01 sẽ tự điền đầy vào các vị trí lồi lõm và tự cân bằng tạo nên mặt phẳng bóng nhẵn và cách âm.

### BẢO DƯỠNG

Giữ ẩm cho bề mặt bằng bao tải ẩm hoặc phun nước dạng sương

### VỆ SINH

Tất cả các dụng cụ phải được rửa sạch bằng nước ngay sau khi sử dụng.

### ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN VÀ THỜI HẠN SỬ DỤNG

Bảo quản trong điều kiện khô ráo và thoáng mát. Thời hạn sử dụng ít nhất 12 tháng nếu bảo quản nơi khô ráo và không mở bao. Nhiệt độ và độ ẩm cao có thể làm rút ngắn thời gian bảo quản.

### AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

VIN – TSP01 là một chất có tính kiềm vì vậy cần tránh tiếp xúc với da và mắt. Mang khẩu trang, găng tay, kính bảo vệ khi sử dụng. Da phải rửa sạch với nước, nếu bị văng vào mắt thì phải rửa nhiều lần với nước sạch và đến khám bác sĩ.



**VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG**

Địa chỉ: 81 Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Tel: 0943.515.250