



AC590

CHUYÊN TRÁM ỐNG GIÓ

Akfix AC590 là chất trám gốc acrylic, gia cường thêm sợi.

ĐẶC TÍNH VÀ LỢI ÍCH

- Khả năng bịt kín rất tốt,
- Rất ít hàm lượng bay hơi,
- Đàn hồi vĩnh viễn,
- Không chảy sệ, sụt lún,
- Co ngót thấp,
- Dùng trong nhà và ngoài trời.

PHẠM VI ỨNG DỤNG

- Thích hợp bịt kín hệ thống ống gió kim loại, ống phân phối khí, điều hòa, ống kho lạnh.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Khe cần trám kín phải sạch bụi, không dính dầu, nhớt...
- Không cần primer đối với bề mặt nhẵn bóng. Trên bề mặt nhám như bê tông, gạch, đá, xi măng thì pha AC590 với nước theo tỉ lệ 4:1, rồi quét lên bề mặt cần trám, để cho ráo rồi mới thi công sealant.
- Bề rộng khe nhỏ nhất và lớn nhất là 5mm và 25mm. Khuyến cáo tỉ lệ chiều sâu và rộng là 1: 2. Nhiệt độ thi công từ +5 °C đến +35 °C.
- Sau khi thi công keo, phải miết mặt bằng tay hoặc dụng cụ ẩm ướt để đảm bảo liên kết được kín và đẹp.
- Phần sealant thừa lau sạch bằng giẻ ướt.
- Giữ cho liên kết sau thi công được khô ráo ít nhất 2 giờ.
- Phần sealant đã khô được làm sạch bằng biện pháp cơ học.



**TRÁM ỐNG
GIÓ CÓ GIA
CƯỜNG SỢI**



Định mức (ước lượng)

Chiều rộng	5mm	10mm	15 mm	20 mm	25 mm
Chiều sâu	3mm	5mm	8 mm	10 mm	12 mm
Mét dài /310 ml	20 mét	6 mét	2,5 mét	1.50 mét	1 mét

TIÊU CHUẨN

Đạt hoặc vượt các chỉ tiêu bên dưới:

- Hàm lượng VOC đạt mức A+
- Dấu chứng nhận CE theo EN 15651 cho mặt dựng.
- Chứng chỉ VOC theo LEED mục EQc4.1 “Sản phẩm ít bay hơi” theo SCAQMD mục 1168.

HẠN CHẾ

- Không thi công được khi liên kết dưới nước hoặc luôn ẩm ướt.
- Không thi công được dưới trời mưa hoặc sương giá.

LƯU TRỮ VÀ HẠN DÙNG;

Hạn dùng 18 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện lưu trữ tại nơi khô ráo, không tiếp xúc trực tiếp ánh mặt trời, trong khoảng nhiệt độ từ +5°C đến +25°C.

AN TOÀN SỨC KHỎE

Sản phẩm không chứa chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tham khảo thêm chỉ dẫn MSDS để biết thêm các thông tin hóa chất và cách xử lý an toàn.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Gốc sản phẩm	: Acrylic Dispersion
Dạng	: Dẻo sệt
pH	: 7,5-9
Tỉ trọng	: 1,40 ± 0,03 gr/cm ³ (ASTM D 792)
Thời gian ráo mặt	: 15-60 phút (23 °C và 50% R.H) (ASTM C 679)
Tốc độ khô (mm/ngày)	: 2 mm/ngày (23 °C và 50% R.H)
Độ cứng thang Shore A	: 40-70 Shore A
Nhiệt độ làm việc	: -10 °C đến +80 °C
Nhiệt độ thi công	: +5 °C đến +40 °C

ĐÓNG GÓI

Màu sắc	Dung tích	Chai/thùng
Trắng đục/Xám	310ml	12

DISCLAIMER

The technical data contained herein is based on our present knowledge and experience and we cannot be held liable for any errors, inaccuracies, omissions or editorial failings that result from technological changes or research between the date of issue of this document and the date the product is acquired. Before using the product, the user should carry out any necessary tests in order to ensure that the product is suitable for the intended application. Moreover, all users should contact the seller or the manufacturer of the product for additional technical information concerning its use if they think that the information in their possession needs to be clarified in any way, whether for normal use or a specific application of our product. Our guarantee applies within the context of the statutory regulations and provisions in force, current professional standards and in accordance with the stipulations set out in our general sales conditions. The information detailed in the present technical data sheet is given by way of indication and is not exhaustive. The same applies to any information provided verbally by telephone to any prospective or existing customer.